

## Rasante edile a base di calce e cemento bianco

### Composizione

A 64 è un rasante premiscelato a base di cemento Portland bianco, calce idrata, sabbie selezionate ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione.

### Caratteristiche

<b>Peso specifico della polvere</b>	1.300 kg/m <sup>3</sup> ca.
<b>Spessore</b>	2-5 mm
<b>Granulometria</b>	< 0,6 mm
<b>Acqua di impasto</b>	27% ca.
<b>Resa</b>	- per rasare: 1,4 kg/m <sup>2</sup> ca. per mm di spessore
<b>Resistenza a flessione a 28 gg</b>	1 N/mm <sup>2</sup> ca.
<b>Resistenza a compressione a 28 gg</b>	2,5 N/mm <sup>2</sup> ca.
<b>Modulo di elasticità a 28 gg</b>	6.000 N/mm <sup>2</sup> ca.
<b>Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN 1015-19)</b>	$\mu = \leq 15$ (valore misurato)
<b>Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (EN 1015-18)</b>	W1 $c \leq 0,40 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$
<b>Coefficiente di conducibilità termica (EN 1745)</b>	$\lambda = 0,45 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ (valore tabulato)
<b>Conforme alla Norma UNI EN 998-1</b>	<b>GP-CSII-W1</b>

### Impiego

A 64 viene usato per rasare superfici di intonaco con imperfezioni e con deboli caratteristiche meccaniche, per rasare pannelli di sughero nei sistemi di isolamento "a cappotto" e per annegare reti di armatura.

### Preparazione del fondo

Il supporto deve essere libero da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse.

### Lavorazione

Ad ogni sacco da 25 kg di A 64 aggiungere circa 7 litri di acqua pulita e mescolare a mano o con agitatore meccanico fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi della consistenza desiderata.

Rasare la superficie applicando A64 con una spatola metallica, avendo cura di annegare una rete in fibra di vetro alcali-resistente tipo FASSANET 160. Applicare un secondo strato di A64 una volta che è avvenuto il rapprendimento della prima mano, e procedere poi alla frattazzatura della rasatura mediante frattazzo di spugna. Il prodotto in questo modo si presenta con una finitura del tipo "a civile".

### Avvertenze

- il rasante fresco va protetto dal gelo e da una rapida essiccazione. Una temperatura di +5°C viene consigliata come valore minimo per l'applicazione e per il buon indurimento dell'adesivo; al di sotto di tale valore la presa verrebbe eccessivamente ritardata e sotto 0°C il prodotto ancora fresco o non indurito sarebbe esposto all'azione disgregatrice del gelo.



# A 64

## Sistema Finiture



- Per la natura delle materie prime impiegate (sabbie naturali) non è possibile garantire una uniformità di colore tra diverse forniture di materiale; si consiglia quindi di ritirare il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.

**A 64 deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.**

### **Fornitura**

- Sacchi speciali con protezione dall'umidità da 25 kg ca.

### **Conservazione**

Conservare all'asciutto per un periodo non superiore a 12 mesi.

### **Qualità**

A 64 è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso. Edizione 11/14.